

SILIKONOVÁ GUMA

meruňková A50

kód: 16431

Teplota vulkanizace: 85 - 90 °C

Doba vulkanizace: 10 mm = 20 min

Celkově na 1 gumu doporučeno minimálně 90 min

Tvrdość gumy: 50 shore

Srážlivost: 0,2 - 0,35%



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1,

tel.: + 420 222 310 298, www.advantage-fl.cz