

SILIKONOVÁ GUMA růžovo fialová A50

kód: 16435

Teplota vulkanizace: 170 - 180°C

Doba vulkanizace: 10 mm = 15 min

Celkově na 1 gumu doporučeno minimálně 60 min

Tvrdość gumy: 50 shore

Srážlivost: 2,2 - 2,3%



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1,

tel.: + 420 222 310 298, www.advantage-fl.cz